

Государственный стандарт СССР ГОСТ 19804.4-78*
"Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола.
Конструкция и размеры"
(введен в действие постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1977 г. N 231)

Reinforced concrete driven piles of square cross-section, without lateral reinforcement. Construction and dimensions

Дата введения 1 января 1979 г.

1. Марки и основные размеры

2. Технические требования

3. Испытание свай на образование трещин

Приложение 1. Армирование забивных железобетонных свай без поперечного армирования ствола

Приложение 2. Забивные железобетонные сваи без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном 1:20

Приложение 3. Графики для проверки свай на прочность и образование трещин при внерадиальном сжатии от эксплуатационных нагрузок

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на забивные железобетонные сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола с напрягаемой арматурой, располагаемой в центре сечения сваи.

Сваи, предусмотренные настоящим стандартом, рассчитаны на изгиб по прочности и образование трещин от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,294 длины призматической части сваи. Коэффициент динамичности к собственной массе принят равным 1,5, при этом коэффициент перегрузки к собственной массе не вводится.

При проектировании свайных фундаментов сваи должны быть также проверены на прочность и образование трещин на нагрузки, возникающие при строительстве и эксплуатации здания или сооружения.

При проверке сваи на прочность и образование трещин при внерадиальном сжатии от эксплуатационных нагрузок допускается пользоваться графиками 1-8, приведенными в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Марки и основные размеры

1.1. Форма свай должна соответствовать указанной на черт. 1, марка свай, основные размеры, объем бетона и справочная масса - указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 1).



1.2. Сваи длиной до 7 м включительно допускается изготавливать без штырей, при этом строповка свай при подъеме на копер должна осуществляться у верхней подъемной петли.

1.3. Центр тяжести продольной напрягаемой арматуры должен быть расположен в центре тяжести поперечного сечения свай.

1.4. Допускается изготавливать сваи с технологическим уклоном двух противоположных сторон поперечного сечения, не превышающим 1:20, без изменения площади поперечного сечения.

Пример формы сваи с технологическим уклоном 1:20 приведен в приложении 2.

Сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола



1—головка петли; 2—штырь для фиксации места строповки; 3—продольная арматура.

Черт. 1

"Черт. 1. Сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола"

Марка сваи	Геометрические размеры				Объем бетона, м3	Справочная масса сваи, т
	L	l_1	l_2	b		
СЦ5-25; СЦпр5-25; СЦк5-25	5000	1000	-	250	0,32	0,80
СЦ6-25; СЦпр6-25; СЦк6-25	6000	1200	-	250	0,38	0,95
СЦ3-30; СЦпр3-30; СЦк3-30	3000	600	-	300	0,28	0,70
СЦ4-30; СЦпр4-30; СЦк4-30	4000	800	-	300	0,37	0,93
СЦ5-30; СЦпр5-30; СЦк5-30	5000	1000	-	300	0,46	1,15
СЦ6-30; СЦпр6-30; СЦк6-30	6000	1200	-	300	0,55	1,38
СЦ7-30; СЦпр7-30; СЦк7-30	7000	1400	2100	300	0,64	1,60

СЦ8-30; СЦпр8-30; СЦк8-30	8000	1600	2400	300	0,73	1,83
СЦ9-30; СЦпр9-30; СЦк9-30	9000	1800	2600	300	0,82	2,05

Примечания:

1. Обозначение марок свай - по ГОСТ 19804.0-78.

2. Буквы в марке сваи означают:

СЦ - сваи со стержневой арматурой;

СЦпр - сваи с проволочной арматурой;

СЦк - сваи с арматурой из канатов.

2. Технические требования

2.1. Сваи должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 19804.0-78.

2.2. Назначение, область применения, общие технические требования, допускаемые отклонения от проектных размеров, методы испытаний, маркировка, транспортирование и хранение свай должны соответствовать указанным в ГОСТ 19804.0-78.

2.3. Сваи должны изготавляться из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие не ниже 300 кгс/см².

2.4. Отпускная прочность бетона свай в момент отгрузки их с предприятия-изготовителя должна быть не ниже 100% проектной.

2.5. В качестве продольной напрягаемой арматуры следует применять:

а) горячекатаную арматурную сталь классов А-IV и А-V по ГОСТ 5781-82;

б) высокопрочную арматурную проволоку класса Вр-11 по ГОСТ 7348-81;

в) арматурные канаты класса К-7 по ГОСТ 13840-68.

Допускается также применять термически упрочненную арматурную сталь классов АТ-IV и АТ-V по ГОСТ 10884-81.

Взамен ГОСТ 10884-81 постановлением Госстандарта РФ от 13 апреля 1995 г. N 214 с 1 января 1996 г. введен в действие ГОСТ 10884-94

2.6. Схемы армирования со спецификациями и выборкой арматуры для каждой сваи, предусмотренной настоящим стандартом, приведены в [приложении 1](#).

2.7. Натяжение арматуры классов Вр-II и К-7 следует осуществлять механическим способом, натяжение арматуры классов А-IV A-V, АТ-IV и АТ-V - электротермическим или механическим способом.

2.8. Предельная величина предварительного напряжения арматуры σ_0 принята:

а) при механическом способе натяжения $\sigma_0 = 0,95 R_{all}$.

$\sigma_0 = 0,95 R_{all}$ - для стержневой арматуры,

$\sigma_0 = 0,76 R_{all}$ - для проволочной арматуры и канатов,

б) при электротермическом способе натяжения

$$\sigma_0 = R_{aII} - 300 \frac{3600}{l} - \text{для стержневой арматуры,}$$

где R_{aII} - расчетное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний второй группы;

l - длина натягиваемого стержня.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.9. Прочность бетона в момент отпуска натяжения арматуры (передаточная прочность) должна быть не ниже 200 кгс/см².

2.10. После отпуска натяжения арматура должна быть срезана заподлицо с бетоном острия и в углублении торца сваи.

2.11. Усилие натяжения арматуры для каждой марки свай указано в [табл. 1](#) приложения 1.

2.12. Диаметр продольной арматуры должен соответствовать приведенному в [табл. 1](#) приложения 1.

2.13. Расстояние между осями проволок должно быть не менее 15 мм. Максимальное расстояние от центра тяжести поперечного сечения сваи до оси наиболее удаленной проволоки не должно превышать 25 мм.

Расстояние между осями канатов должно быть не менее диаметра каната, но не более 50 мм.

2.14. Голова сваи должна быть усиlena сетками из проволоки класса В-І или Вр-1 диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

Сетки устанавливаются попарно, количество сеток определяется в зависимости от длины сваи в соответствии с [табл. 2](#) приложения 1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.15. Острие сваи должно быть усилено спиралью из проволоки класса В-І диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

2.16. Петли для подъема свай, штыри и спираль в острие сваи должны быть привязаны к продольной арматуре сваи вязальной проволокой.


2.17. Для петель следует применять горячекатаную арматурную сталь класса А-І марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.

В случае транспортирования свай при температуре - 40°C и ниже не допускается применять сталь марки ВСт3пс2.

3. Испытание свай на образование трещин

3.1. В соответствии с ГОСТ 19804.0-78 сваи должны быть испытаны на образование трещин путем укладки их на две опоры согласно черт. 2.

Схема испытаний свай



Черт. 2

"Черт. 2. Схема испытаний свай"

3.2. После укладки свай на две опоры производят тщательный осмотр ее верхней грани над опорами. Сваю считают выдержавшей испытание, если на ее гранях не появятся трещины.

Приложение 1

Армирование забивных железобетонных свай без поперечного армирования ствола

При армировании свай должны выполняться следующие требования:

1. Схема армирования забивных железобетонных свай без поперечного армирования ствола должна соответствовать приведенной на [чертеже](#) настоящего приложения. Количество сеток в голове сваи показано условно. Опалубочные размеры свай приведены в таблице настоящего стандарта.


2. Спецификация арматурных изделий на сваи должна соответствовать приведенной в [табл. 1](#) настоящего приложения.

3. Выборка стали на сваи при различных вариантах продольного армирования приведена в [табл. 2](#) настоящего приложения.

4. Чертежи арматурных изделий, ведомость стержней на каждый элемент арматурных изделий и выборка стали приведены в [табл. 3](#) и [4](#) настоящего приложения.

1-4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Схема армирования свай



"Схема армирования свай"


Таблица 1

Спецификация арматурных изделий на сваи

Геометрические размеры сваи, мм		Длина продольной арматуры, мм	Варианты классов продольной арматуры									Арматура головы сваи	Арматура острия	Петли (2 шт.)	Штырь (1 шт.)				
			A-IV (At-IV)		A-V (At-V)		BР-II		K-7										
			Количества, диаметр, мм	Усилие натяжения, тс	Количества, диаметр, мм	Усилие натяжения, тс	Количества, диаметр, мм	Усилие натяжения, тс	Количества, диаметр, мм	Усилие натяжения, тс	Марка	Количества							
L	b		Механический способ	Электророторный способ	Механический способ	Электророторный способ	одной проволокой	всех	одной проволокой	всех									
5000	250	5250	1D10	4,5	4,0	1D10	6,0	5,5	2D5	2,4	4,7	1D9	6,8	-	C25	6	Сц	Пц1	-
6000	250	6250	1D12	6,5	5,8	1D12	8,6	8,1	3D5	2,4	7,2	1D9	6,8	-	C25	6	Сц	Пц1	-
3000	300	3250	1D10	4,5	3,7	1D10	6,0	5,2	2D5	2,4	4,7	1D6	3,2	-	C30	4	Сц	Пц2	-
4000	300	4250	1D10	4,5	3,8	1D10	6,0	5,4	2D5	2,4	4,7	1D9	6,8	-	C30	4	Сц	Пц2	-
5000	300	5250	1D12	6,5	5,7	1D10	6,0	5,5	3D5	2,4	7,2	1D9	6,8	-	C30	6	Сц	Пц2	-
6000	300	6250	1D14	8,8	7,9	1D12	8,6	8,1	4D5	2,4	9,2	1D12	11,8	-	C30	6	Сц	Пц2	-
7000	300	7250	1D16	11,5	10,5	1D12	8,6	8,2	6D5	2,4	14,3	1D12	11,8	-	C30	6	Сц	Пц3	Шц
8000	300	8250	1D16	11,5	10,6	1D14	11,7	11,2	6D5	2,4	14,3	1D12	11,8	-	C30	6	Сц	Пц3	Шц
9000	300	9250	1D18	14,5	13,5	1D16	15,3	14,7	8D5	2,4	19,1	1D15	17,7	-	C30	6	Сц	Пц3	Шц

Таблица 2

Выборка стали на одну сваю, кг

**Таблица 3****Ведомость стержней на один элемент изделия**

Марка элемента изделия	Позиция	Эскиз или сечение	Диаметр, мм, класс стали	Длина, мм	Количества
С25	1	См. графический объект "Рисунок 1"	5В1	235	8
	2		5В1	370	6
С30	3	См. графический объект "Рисунок 2"	5В1	285	8
	4		5В1	450	6
Пц1 Пц2 Пц3	-	См. графический объект "Рисунок 3"	10А1 10А1 12А1	805 845 847	1 1 1
Шц		См. графический объект "Рисунок 4"	10А1	370	1
Сц		См. графический объект "Рисунок 4"	5В1	2360	0,4

Таблица 4**Выборка стали на один элемент, кг**

Марка элемента	Арматурная сталь						Всего	
	Класс А-І по ГОСТ 5781-82			Класс В-І по ГОСТ 6727-80				
	Диаметр, мм			Итого	Диаметр, мм	Итого		
	10А1	12А1	14А1		5В1			
С25	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	
С30	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	
Пц1	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	
Пц2	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	
Пц3	-	0,8	-	0,8	-	-	0,8	
Шц	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	
Сц	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	

Приложение 2

Забивные железобетонные сваи без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном 1:20

При изготовлении свай с технологическим уклоном двух противоположных сторон необходимо выполнить следующие требования.

1. Форма забивных железобетонных свай без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном двух противоположных сторон, равном[#] 1:20, должна соответствовать чертежу настоящего приложения.

2. Схема армирования свай должна быть принята в соответствии с [приложением 1](#).

Стр. 12 ГОСТ 19804.4—78

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ СТВОЛА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ 1 : 20

При изготовлении свай с технологическим уклоном двух противоположных сторон необходимо выполнить следующие требования.

1. Форма забивных железобетонных свай без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном двух противоположных сторон, равном 1:20, должна соответствовать чертежу настоящего приложения.

2. Схема армирования свай должна быть принята в соответствии с приложением 1.

Свай квадратного сечения без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном двух противоположных сторон



1—подъемные петли; 2—втык для фиксации места строповки; 3—продольная арматура.
Примечание. Размеры L , I_1 , I_2 приведены в таблице настоящего стандарта.

"Сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола с технологическим уклоном двух противоположных сторон"

Примечание. Размеры L , I_1 , I_2 приведены в таблице настоящего стандарта.

Приложение 3

Графики для проверки свай на прочность и образование трещин при внецентренном сжатии от эксплуатационных нагрузок

1. Принцип построения графиков

1.1. Графики для проверки свай, приведенных в настоящем стандарте, на прочность и образование трещин при внецентренном сжатии от эксплуатационных нагрузок M , N приведены на [черт. 1-8](#) настоящего приложения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Предполагается, что сваи по всей длине находятся в грунте и коэффициент продольного изгиба сваи равен единице.


2. Порядок пользования графиками

2.1. После выбора длины сваи (по геологическим условиям) устанавливается продольное армирование сваи по [табл. 1](#) приложения 1.

2.2. Если точка с координатами M и N лежит ниже прямой, соответствующей принятому армированию сваи, то выбранная свая удовлетворяет расчету по прочности и образованию трещин на эксплуатационные нагрузки M и N , если точка лежит выше - не удовлетворяет.

2.3. На графиках приняты обозначения: N - нормальная сила, тс, M - изгибающий момент относительно оси сваи, тс. м, передаваемые на сваи при эксплуатации здания и сооружения.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).


Сваи сечением 25×25 см



Черт. 1

"Черт. 1. Сваи сечением 25 × 25 см"


Сваи сечением 30×30 см



Черт. 2

"Черт. 2. Сваи сечением 30 × 30 см"


Сваи сечением 25×25 см



Черт. 3

"Черт. 3. Сваи сечением 25 × 25 см"


Сваи сечением 30×30 см



Черт. 4

"Черт. 4. Сваи сечением 30 × 30 см"


Сваи сечением 25×25 см



Черт. 5

"Черт. 5. Сваи сечением 25 × 25 см"


Сваи сечением 30×30 см



Черт. 6

"Черт. 6. Сваи сечением 30 × 30 см"


Сваи сечением 25×25 см



Черт. 7

"Черт. 7. Сваи сечением 25 × 25 см"

Сваи сечением 30×30 см



"Черт. 8. Сваи сечением 30 x 30 см"