

Межгосударственный стандарт ГОСТ 19903-74
"Прокат листовой горячекатаный. Сортамент"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 июня 1974 г. N 1573)

Hot-rolled steel sheets. Dimensions

Взамен ГОСТ 8597-57 в части листов шириной 500 мм
и более, ГОСТ 3680-57 и ГОСТ 8075-56
в части горячекатаных листов, ГОСТ 5681-57

Дата введения 1 января 1976 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 в части конструкционного нелегированного проката обыкновенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 5).

2. Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в табл.1, в рулонах - в табл.2.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

3. Листовой прокат подразделяется:

а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:

повышенной точности - А;

нормальной точности - Б;

б) по плоскостности:

особо высокой плоскостности - ПО;

высокой плоскостности - ПВ;

улучшенной плоскостности - ПУ;

нормальной плоскостности - ПН;

в) по характеру кромки:

с необрезной кромкой - НО,

с обрезной кромкой - О;

г) по размерам:

с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл.1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл.1, - форма III;

с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл.1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.

Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл.3 и 4.

Таблица 1

Начало таблицы. См. продолжение

мм

Толщина листов по ширине	Минимальная и максимальная длина листов при
-----------------------------	---

	900	950	1000	500	510	600	650	670	700	710	750	800	850
0,40; -		0,45; -	1200 2000		710	1200	1400	1420	1420	1200	1500	-	-
0,50; 0,60		0,55; -			1420	2000				2000	2000		
0,63; -		0,65; -	1200 2000		710	1420	2000	1420	1420	1200	1500	-	-
0,70; 0,8; -	0,75	0,75	2500		1420	2000				2000	2000		
0,8; -	0,9	0,9	1200 2000		710	1420	2000	1420	1420	1200	1500	1500	-
1,0 1700	1800	1900	1800		1420	2000	1420	1420	1420	1420	1600	1600	
2000		2500				2000			2000	2000	2000	2500	
1,2; 1800	1,3; 1800	1,4 2000	- 1800		-	1420	2000	1420	1420	1420	1500	1600	
2000		2500				2000		2000	2000	2000	2000	2000	
2500												2500	
1,5; 1800	1,6; 1500	1,8 2000	- 1500		-	1420	1420	1420	1420	1420	1500	1600	
6000	6000	6000	6000			2000	2000	2000	2000	6000	6000	6000	
2,0; 2000	2,2 1800		- 2000		-	1420	1420	1420	1420	1420	1500	1600	
6000	6000	6000	6000			2000	2000	2000	6000	6000	6000	6000	
2,5; 2000	2,8 2000		- 2000		-	2000	2000	2000	2000	1420	1600	1600	
6000	6000	6000	6000						6000	6000	6000	6000	
3,0; 2000	3,2; 2000	3,5; 2000	- 2000		-	2000	2000	2000	2000	1420	1600	1600	

62;	65;	68;	70;																
72;	75;	78;	80;																
82;	85;	87;	90;																
92;	95;	100;																	
105;	110;	115;																	
120;	125;	130;																	
135;	140;	145;																	
150;	155;	160																	

Продолжение таблицы. См. окончание

мм

Толщина листов ширине	Минимальная и максимальная длина листов при										
	2000	2100	1100 2200	1250	1400	1420	1500	1600	1700	1800	1900
0,40;	0,45;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50;	0,55;										
0,60											
0,63;	0,65;	-	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-									
0,70;	0,75										
0,8;	0,9	-	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-									
1,0		-	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-									
1,2;	1,3;	1,4	2000	2500	-	-	-	-	-	-	-
-	-		2500	3000							

14,5; 15; 15,5;	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
16; 16,5; 17;										
17,5; 18; 18,5;										
19; 19,5; 20;										
20,5; 21; 21,5;										
22; 22,5; 23;										
23,5; 24; 24,5;										
25; 25,5										
26; 27; 28; 29;	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3000	3200
3400 3600	-									
30; 31; 32; 34;	12000	11000	11000	10000	10000	10000	10000	10000	9500	9500
9500 9500										
36; 38; 40										
42; 45; 48; 50;	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200
3400 3600	3600									
52; 55; 58; 60;	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
8500 8000	7000									
62; 65; 68; 70;										
72; 75; 78; 80;										
82; 85; 87; 90;										
92; 95; 100;										
105; 110; 115;										
120; 125; 130;										
135; 140; 145;										
150; 155; 160										

Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготавливаться других размеров, отличных от указанных в табл.1.

Таблица 2

мм

Ширина проката	Толщина проката, поставляемого в рулонах
500	1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3;

1250	1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1400	1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
(1420)	1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1500	1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1600	3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1700	3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1800	3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0
1900	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2000	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2100	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2200	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготавливаться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл.2.

Таблица 3

Начало таблицы. См. окончание

мм

Толщина проката (листы и рулоны)	Предельное отклонение по толщине проката при ширине					
	от 500 до 750		св. 750 до 1000		св. 1000 до 1500	
	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки	Повышен- ная точность прокатки	Нормаль- ная точность прокатки
От 0,40 до 0,50	+ -0,05	+ -0,07	-	-	-	-
Св. 0,50 до 0,60	+ -0,06	+ -0,08	-	-	-	-

" 0,60	" 0,75	+ -0,07	+ -0,09	+ -0,07	+ -0,09	-	-
" 0,75	" 0,90	+ -0,08	+ -0,10	+ -0,08	+ -0,10	-	-
" 0,90	" 1,10	+ -0,09	+ -0,11	+ -0,09	+ -0,12	-	-
" 1,10	" 1,20	+ -0,10	+ -0,12	+ -0,11	+ -0,13	+ -0,12	+ -0,15
" 1,20	" 1,30	+ -0,11	+ -0,13	+ -0,12	+ -0,14	+ -0,12	+ -0,15
" 1,30	" 1,40	+ -0,11	+ -0,14	+ -0,12	+ -0,15	+ -0,12	+ -0,18
" 1,40	" 1,60	+ -0,12	+ -0,15	+ -0,13	+ -0,15	+ -0,13	+ -0,18
" 1,60	" 1,80	+ -0,13	+ -0,15	+ -0,14	+ -0,17	+ -0,14	+ -0,18
" 1,80	" 2,00	+ -0,14	+ -0,16	+ -0,15	+ -0,17	+ -0,16	+ -0,18
" 2,00	" 2,20	+ -0,15	+ -0,17	+ -0,16	+ -0,18	+ -0,17	+ -0,19
" 2,20	" 2,50	+ -0,16	+ -0,18	+ -0,17	+ -0,19	+ -0,18	+ -0,20
" 2,50	" 3,00	+ -0,17	+ -0,19	+ -0,18	+ -0,20	+ -0,19	+ -0,21
" 3,00	" 3,50	+ -0,18	+ -0,20	+ -0,19	+ -0,21	+ -0,20	+ -0,22
" 3,50	" 3,90	+ -0,20	+ -0,22	+ -0,21	+ -0,23	+ -0,22	+ -0,24
" 3,90	" 5,5	+0,10	+0,20	+0,15	+0,30	+0,10	+0,30
		-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50
" 5,5	" 7,5	-0,50	+0,10	+0,10	+0,20	+0,10	+0,25
			-0,50	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
" 7,5	" 10,0	-0,80	+0,10	+0,10	+0,20	+0,20	+0,30
			-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80
" 10,0	" 12,0	-0,80	+0,20	+0,10	+0,20	+0,20	+0,30
			-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

Окончание таблицы. См. начало

мм

Толщина проката (листы	Предельное отклонение по толщине проката при ширине			
	и		рулоны)	
2700 до 3000	св. 1500 до 2000	св. 2000 до 2300	св. 2300 до 2700	св.

Повышенная точность прокатки		Нормальная точность прокатки	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки	Повышенная точность прокатки	Нормальная точность прокатки
От 0,40	до 0,50	-	-	-	-	-	-	-
Св. 0,50	до 0,60	-	-	-	-	-	-	-
" 0,60	" 0,75	-	-	-	-	-	-	-
" 0,75	" 0,90	-	-	-	-	-	-	-
" 0,90	" 1,10	-	-	-	-	-	-	-
" 1,10	" 1,20	-	-	-	-	-	-	-
" 1,20	" 1,30	-	-	-	-	-	-	-
" 1,30	" 1,40	-	-	-	-	-	-	-
" 1,40	" 1,60	-	-	-	-	-	-	-
" 1,60	" 1,80	-	-	-	-	-	-	-
" 1,80	" 2,00	+ -0,17	+ -0,20	-	-	-	-	-
" 2,00	" 2,20	+ -0,18	+ -0,20	-	-	-	-	-
" 2,20	" 2,50	+ -0,19	+ -0,21	-	-	-	-	-

"	2,50	"	3,00		+0,20		+0,22		+0,23		+0,25		-		-		
"	3,00	"	3,50		+0,22		+0,24		+0,26		+0,29		-		-		
"	3,50	"	3,90		+0,24		+0,26		+0,28		+0,31		-		-		
"	3,90	"	5,5		+0,20		+0,40		+0,25		+0,45		-		-		-
					-0,50		-0,50		-0,50		-0,50						
"	5,5	"	7,5		+0,20		+0,40		+0,25		+0,45		-		-		-
					-0,60		-0,60		-0,60		-0,60						
"	7,5	"	10,0		+0,20		+0,35		+0,25		+0,45		-		+0,60		-
					-0,80		-0,80		-0,80		-0,80				-0,80		
"	10,0	"	12,0		+0,30		+0,40		+0,35		+0,50		-		+0,70		-
+1,00					-0,80		-0,80		-0,80		-0,80				-0,80		
-0,80																	

Примечания:

1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.

2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготавливают с предельными отклонениями по толщине:

+0,14 мм - для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

+0,16 мм - для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

+0,12 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

+0,16 мм - " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной

точности прокатки;

+0,16 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;

+0,17 мм - " " " " " шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;

+0,15 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

+0,17 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки;

+0,16 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

+0,18 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки;

+0,17 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

+0,19 мм - " " " " " " " " нормальной точности прокатки.

Таблица 4

мм

Толщина проката				Предельное отклонение по толщине проката при ширине									
Св.	Св.	Св.	Св. Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.	Св.
3000 и	3200	3400	1000 и 3600	1200 и	1500 и	1700 и	1800	2000 и	2300	2500	2600 и	2800	
до	и до	до	и до	до	до	до	и до	до	и до	и до	до	и до	
3200	3400	3600	1200 3800	1500	1700	1800	2000	2300	2500	2600	2800	3000	
+1,3	12,5 до +1,4	25,0 -	+0,2 -	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,8	+0,8	+1,0	+1,1	+1,2	
-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
+1,3	25,0 " +1,4	30,0 +1,5	+0,2 +1,6	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	
-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	
+1,4	30,0 " +1,5	34,0 +1,6	+0,2 +1,7	+0,3	+0,3	+0,4	+0,5	+0,8	+0,9	+1,0	+1,2	+1,3	
-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
+1,5	34,0 " +1,6	40,0 +1,7	+0,3 +1,8	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,9	+1,0	+1,1	+1,3	+1,4	

" 115,0 "	" 125,0 "	-	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2
+2,3	+2,4	+2,5	+2,6								
-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
" 125,0 "	" 140,0 "	-	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4
+2,5	+2,6	+2,8	+2,9								
-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
" 140,0 "	" 160,0 "	-	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6	+2,7
+2,8	+2,9	+3,0	+3,1								
-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

Примечание. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.

5. По требованию потребителя разнотолщинность проката, изготовляемого в рулонах, в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.

6. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в рулонах, не должны превышать:

+5 мм - при ширине от 500 до 1000 мм включ.;

+10 мм - при ширине св. 1000 мм.

7. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл.5.

Таблица 5

мм

Ширина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по ширине проката
До 800	До 3,9	+6
Св. 800		+10
До 1500	Св. 3,9 до 16	+10
Св. 1500		+15
Все ширины	Св. 16 до 60	+25
	св. 60 до 100	+50
	св. 100 до 160	+75

Примечание. Для листов длиной свыше 8 м при толщине до 12 мм, предельные отклонения по ширине не должны превышать 0,2% длины.

По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать:

+5 мм - при ширине до 1000 мм включ.;

+10 мм - при ширине стали св. 1000 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

8. Предельные отклонения по ширине листового проката, прокатанного полистно и изготовляемого с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных отклонений по ширине, указанных в табл.5.

По согласованию потребителя с изготовителем допускаются другие предельные отклонения, обеспечивающие получение потребителем листов с размерами, указанными в заказе.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9. Предельные отклонения по ширине проката, прокатанного на непрерывных станах и изготовляемого с необрезной кромкой, не должны превышать:

+20 мм - при ширине до 1000 мм;

+30 мм - при ширине свыше 1000 мм.

10. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного полистно, не должны превышать норм, указанных в табл.6.

Таблица 6

мм

Длина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по длине проката
До 1500	До 3,9	+10
Св. 1500		+15
До 2000	Св. 3,9 до 16	+10
Св. 2000 до 6000		+25
" 6000		+35
До 3000	Св. 16 до 60	+15
Св. 3000 до 6000		+25
" 6000		+40
Все длины	Св. 60 до 100	+50
	" 100 " 160	+75

(Измененная редакция, Изм. N 1).

11. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного на непрерывных станах и порезанного на листы, не должны превышать норм, указанных в табл.7.

Таблица 7

мм

Длина проката	Толщина проката	Предельное отклонение по длине проката

До 1500	До 3,9	+15
Св. 1500		+20
До 4000	Св. 3,9	+20
Св. 4000		+25

(Измененная редакция, Изм. N 3).

12. Отклонения от плоскостности на 1 м длины проката, изготавливаемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл.8.

13. Серповидность проката, изготавливаемого в рулонах, не должна превышать 10 мм на длине 3 м.

По согласованию изготовителя с потребителем серповидность проката, изготавливаемого в листах, не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

По согласованию потребителя с изготовителем может устанавливаться другая предельная величина серповидности.

(Измененная редакция, Изм. N 6).

14. Резка листов должна проводиться под прямым углом. Косина реза и серповидность не должны выводить листы за номинальные размеры по ширине и длине.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 8

мм

Вид плоскостности	Отклонение от плоскостности при толщине проката, мм, не более		
	0,4-1,4	1,5-3,9	4,0 и более
Особо высокая	8	8	5
Высокая	10	10	8
Улучшенная	15	12	10
Нормальная	20	15	12

Примечания:

1. Отклонения от плоскостности, приведенные в табл.8, распространяются на листы из проката с $\sigma_v \leq 70$ кгс/мм², для листов из проката с $\sigma_v > 70$ кгс/мм² нормы устанавливаются в стандартах на общие технические требования или в технических условиях.

2. Листовой прокат с особо высокой плоскостностью изготавливается по согласованию потребителя с изготовителем.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

15. При изготовлении проката в листах и рулонах с необрезной кромкой надрывы и другие дефекты (если они имеются на кромках) не должны превышать половины предельных отклонений по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине, указанной в заказе.

16. Прокат, изготавливаемый в рулонах, не должен иметь скрученных и смятых концов. Допускаются в отдельных местах загнутые кромки под углом не более 90°.

17. Телескопичность проката, изготавливаемого в рулонах, не должна превышать норм, указанных в табл.9.

Таблица 9

мм

Толщина проката	Ширина проката	Телескопичность
-----------------	----------------	-----------------

		рулонов
До 2,5	До 800	50
	Св. 800	100
Св. 2,5	До 800	35
	Св. 800	70

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем телескопичность проката в рулонах толщиной до 2,5 мм, шириной св. 800 мм не должна превышать 70 мм.

Превышение одного внутреннего или одного наружного витка над поверхностью торца рулона не является телескопичностью.

Допускается неплотное прилегание двух наружных витков рулона.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

18. Измерение толщины проката проводят:

а) на листах - на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок;

б) на рулонах - на расстоянии не менее 40 мм от кромок и не менее 2 м от конца рулона.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

19. Ширина проката, изготовляемого в рулонах, измеряется на расстоянии не менее 2 м от конца рулона.

Концы неполной ширины по длине не должны превышать ширины рулона.

По требованию потребителя концы неполной ширины должны быть обрезаны.

20. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 6).

21. Прокат в рулонах может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом).

Отношение длин кусков в одном рулоне не должно быть менее 1:5. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны с большим количеством кусков или сварных швов.

22. Внутренний диаметр рулона должен быть не менее 650 мм и не более 1000 мм.

23. Максимальная масса каждого рулона не должна превышать 20 т. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны другой массы.

21-23. (Измененная редакция, Изм. N 1).

**Приложение
Справочное**

Таблица определенных складских размеров листов

Начало таблицы. См. продолжение 1

Толщина проката		Длина листового проката при ширине									
850	900	950	500	510	600	650	670	700	710	750	800
0,40;	0,45;		710	1200	1400	1420	1420	1200	1500	-	
0,50;	0,55;	0,60	1200	1420	1420			1420	2000		

мм

3500	3500	3500						3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000						4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500						4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000						5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500						5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000						6000	6000	6000	6000
									1420	1600	1600
3,0; 2000	3,2; 2000	3,5; 2000	-	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3,8; 2200	3,9 2200							2200	2200	2200	2200
2500	2500	2500						2500	2500	2500	2500
2800	2800	2800						2800	2800	2800	2800
3000	3000	3000						3000	3000	3000	3000
3500	3500	3500						3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000						4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500						4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000						5000	5000	5000	5000

			6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
3,0; 3,2; 2000	3,5; 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3,8; 3,9 2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

Продолжение 4 таблицы. См. продолжение 5

мм

Толщина проката		Длина листового проката при ширине										
1000	1100	1250	600	650	670	700	710	750	800	850	900	930

4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
10000	10000		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
			11000	11000	11000	11000	11000	11000			
			12000	12000	12000	12000	12000	12000			

Продолжение 8 таблицы. См. окончание

мм

Толщина проката			Длина листового проката при ширине								
1900	2000	2100	1000	1100	1250	1400	1420	1500	1600	1700	1800
13;	13,5;	14;	2500	2500	2500	2500	2500				

150;	155;	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
7000	7000	7000	7000									
160												
7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9000	8500	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000

Примечание. При поставке листов по форме N 1 допускается наличие не более трех других размеров, выбранных из данной таблицы, в количестве не более 20% от партии, кровельного и оцинкованного проката не более 10% от партии.

(Измененная редакция, Изм. N 1).