

Межгосударственный стандарт ГОСТ 22266-94
"Цементы сульфатостойкие. Технические условия"
(введен в действие постановлением Минстроя РФ от 3 мая 1995 г. N 18-40)

Sulphate-resistant cements. Specifications

Взамен ГОСТ 22266-76

Дата введения 1 января 1996 г.

- [1. Область применения](#)
- [2. Нормативные ссылки](#)
- [3. Классификация](#)
- [4. Технические требования](#)
 - [4.1. Характеристики](#)
 - [4.2. Требования к материалам](#)
 - [4.3. Маркировка и упаковка](#)
- [5. Правила приемки](#)
- [6. Методы контроля](#)
- [7. Транспортирование и хранение](#)
- [8. Указания по применению](#)
- [9. Гарантии изготовителя](#)
- [Приложение А. Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте](#)

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее - цементы), предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

Используемые в настоящем стандарте ссылки на стандарты приведены в [приложении А](#).

3. Классификация

3.1. По вещественному составу сульфатостойкие цементы подразделяют на виды:

- сульфатостойкий портландцемент;
- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками;
- сульфатостойкий шлакопортландцемент;
- пуццолановый портландцемент.

3.2. По прочности при сжатии в возрасте 28 сут цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500.

3.3. Условное обозначение цемента должно состоять из:

- вида цемента по 3.1.

Допускается сокращенное наименование цемента по ГОСТ 10178 (ПЦ, ШПЦ) с добавлением обозначения сульфатостойкости - СС а для пуццоланового цемента - ППЦ;

- марки цемента по 3.2;
- обозначения максимального содержания добавок в цементе - Д0, Д20, Д60.
- обозначения пластификации цемента - ПЛ;
- обозначения гидрофобизации цемента - ГФ;
- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

1. Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с добавками до 20%, пластифицированный:

Сульфатостойкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94 или ССПЦ400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94

2. Пуццолановый портландцемент марки 300:
 Пуццолановый портландцемент 300 ГОСТ 22266-94 или ППЦ300 ГОСТ 22266-94

4. Технические требования

Цементы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1. Характеристики

4.1.1. Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для клинкера, % по массе, не более, по видам цемента			
	сульфатостойкий портландцемент	сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками	сульфатостойкий шлакопортландцемент	пуццолановый портландцемент
Содержание трехкальциевого силиката (3CaO x SiO ₂)	50	Не нормируется		
Содержание трехкальциевого алюмината (3CaO x Al ₂ O ₃)	5		8	
Сумма трехкальциевого алюмината (3CaO x Al ₂ O ₃) и четырехкальциевого алюмоферрита (4CaO x Al ₂ O ₃ x Fe ₂ O ₃)	22		Не нормируется	
Содержание оксида алюминия (Al ₂ O ₃)	5			
Содержание оксида магния (MgO)	5			

4.1.2. Содержание добавок в цементе в зависимости от их вида должно соответствовать указанному в таблице 2.

4.1.3. В сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками допускается использовать смеси шлака и пуццоланы, общее количество которых не должно превышать 20%.

Таблица 2

В процентах от массы цемента

Вид цемента	Содержание добавок

	Гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака	Пуццоланы
Сульфатостойкий портландцемент	Не допускается	
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками	Св. 10 и не более 20	
Сульфатостойкий шлакопортландцемент	Св. 40 и не более 60	-
Пуццолановый портландцемент	-	Св. 20 и не более 40

4.1.4. В сульфатостойком шлакопортландцементе допускается замена шлака пуццоланой или золой (кислой) в количестве не более 10% от массы цемента.

4.1.5. Содержание ангидрида серной кислоты (SO₃) в цементе не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

В процентах, не более

Вид цемента	Содержание SO ₃
Сульфатостойкий портландцемент	3,0
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками	3,0
Сульфатостойкий шлакопортландцемент	4,0
Пуццолановый портландцемент	3,5

4.1.6. Допускается вводить в цемент при помоле пластифицирующие и гидрофобизирующие поверхностно-активные добавки в количестве не более 0,3% от массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех видов должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении, равном 0,4, расплыв стандартного конуса был не менее 135 мм.

Гидрофобный цемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на поверхность цемента.

4.1.7. При производстве цемента для интенсификации процесса помола допускается вводить технологические добавки, не ухудшающие качество цемента, в количестве не более 1% от массы цемента.

Эффективность применения технологических добавок, а также отсутствие отрицательного их влияния на свойства бетона должны быть подтверждены результатами испытаний цемента и бетона.

4.1.8. Предел прочности цементов при сжатии должен быть не менее величин, указанных в таблице 4.

Таблица 4

В мегапаскалях

Вид цемента	Марка цемента	Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут
-------------	------------------	--

Сульфатостойкий портландцемент	400	39,2
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками	400 500	39,2 49,0
Сульфатостойкий шлакопортландцемент	300 400	29,4 39,2
Пуццолановый портландцемент	300 400	29,4 39,2

4.1.9. Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде.

4.1.10. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, конец - не позднее 10 ч от начала затворения.

4.1.11. Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м²/кг. Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой N 008 по ГОСТ 6613. Остаток на сите не должен быть более 15% от массы просеиваемой пробы.

4.1.12. Содержание щелочей в цементе устанавливают договором на поставку.

4.2. Требования к материалам

Для изготовления сульфатостойких цементов применяют:

- портландцементный клинкер нормированного состава в соответствии с [таблицей 1](#);
- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы, содержащие сульфат кальция, по соответствующей нормативной документации;
- активные минеральные добавки по соответствующей нормативной документации;
- гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476. Содержание оксида алюминия (Al₂O₃) в шлаках для изготовления сульфатостойкого портландцемента с минеральными добавками не должно быть более 8%, а в шлаках, предназначенных для изготовления сульфатостойкого шлакопортландцемента, - не более 12%.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства сульфатостойких цементов, не должна быть более 740 Бк/кг.

4.3. Маркировка и упаковка

Маркировку и упаковку цементов производят по ГОСТ 22237.

Взамен ГОСТ 22237-85 постановлением Госстроя России от 29 апреля 1998 г. N 18-42 введен в действие с 1 октября 1998 г. ГОСТ 30515-97

5. Правила приемки

Приемку цементов производят по ГОСТ 22236.

В документе о качестве должно быть указано максимальное значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, примененных для изготовления цемента данной партии.

6. Методы контроля

6.1. Определение физико-механических свойств цемента производят по ГОСТ 310.1-310.4.

6.2. Химический анализ клинкера и цемента проводят по ГОСТ 5382.

6.3. Содержание в клинкере трехкальциевого силиката (3CaO x SiO₂), трехкальциевого алюмината (3CaO x Al₂O₃), четырехкальциевого алюмоферрита (4CaO x Al₂O₃ x Fe₂O₃) и суммы щелочных оксидов (R₂O) рассчитывают на основании результатов химического анализа по формулам:

$$3\text{CaO} \times \text{SiO}_2 = 4,07 (\text{CaO} - \text{CaO}_{\text{св}}) - 7,6 (\text{SiO}_2 - \text{SiO}_{2\text{св}}) - 6,7 \text{Al}_2\text{O}_3 - 1,42 \text{Fe}_2\text{O}_3; \quad (1)$$

$$3\text{CaO} \times \text{Al}_2\text{O}_3 = 2,65 (\text{Al}_2\text{O}_3 - 0,64 \text{Fe}_2\text{O}_3); \quad (2)$$

$$4\text{CaO} \times \text{Al}_2\text{O}_3 \times \text{Fe}_2\text{O}_3 = 3,04 \text{Fe}_2\text{O}_3; \quad (3)$$



(4)

6.4. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства цементов, при необходимости проводят по ГОСТ 30108.

7. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение цементов производят по ГОСТ 22237.

Взамен ГОСТ 22237-85 постановлением Госстроя России от 29 апреля 1998 г. N 18-42 введен в действие с 1 октября 1998 г. ГОСТ 30515-97

8. Указания по применению

Цементы, в зависимости от специальных требований, предъявляемых к бетону, рекомендуется применять в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Специальные требования, предъявляемые к бетону	Сульфатостойкий портландцемент	Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками	Сульфатостойкий шлакопортландцемент	Пуццолановый портландцемент
Коррозионная стойкость при действии агрессивных сред, по содержанию сульфатов	Разрешается применять все цементы			
Коррозионная стойкость при действии агрессивных сред, по содержанию сульфатов, при одновременном систематическом замораживании и оттаивании или увлажнении и высыхании	Разрешается		Разрешается применять только цемент марки 400 при условии введения в состав цемента или бетона поверхностно-активных добавок, повышающих морозостойкость	Не разрешается
Коррозионная стойкость при действии агрессивных сред, по содержанию сульфатов, и пониженное	Разрешается применять все цементы			

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 60 сут после отгрузки, а при поставке навалом - на момент получения цемента потребителем, но не более 60 сут.

Приложение А
(справочное)

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте

ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения
ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола
ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 3476-74. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов
ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа
ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 22236-85. Цементы. Правила приемки
ГОСТ 22237-85. Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен ГОСТ 22237-85 постановлением Госстроя России от 29 апреля 1998 г. N 18-42 введен в действие с 1 октября 1998 г. ГОСТ 30515-97

ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов