

Межгосударственный стандарт ГОСТ 4640-93
"Вата минеральная. Технические условия"
(принят Межгосударственной научно-технической комиссией
по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) от 10 ноября 1993 г.)
(с изменениями от 1 июня 1997 г.)

Mineral wool. Specifications

Дата введения 1 января 1995 г.
Взамен ГОСТ 4640-84

Межгосударственный стандарт подлежит введению в действие на территории РФ национальным органом по стандартизации

[1. Область применения](#)

[2. Нормативные ссылки](#)

[3. Классификация и основные параметры](#)

[4. Технические требования](#)

[5. Требования безопасности](#)

[6. Правила приемки](#)

[7. Методы испытаний](#)

[8. Транспортирование и хранение](#)

[Приложение А. Стандарты и технические условия, ссылки на которые приведены в настоящем стандарте](#)

[Приложение Б. Перечень органических веществ, применяемых в качестве обеспыливающих добавок при производстве минеральной ваты](#)

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на минеральную вату (далее - вату), получаемую из расплава горных пород, силикатных промышленных отходов и их смесей.

Вата предназначена для изготовления теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, а также в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности для изоляции поверхностей с температурой до 700°C (товарная вата).

Вата относится к группе негорюемых материалов.

Стандарт не распространяется на вату из стеклянного волокна и минеральную вату, полученную фильерным способом.

Требования настоящего стандарта, изложенные в [4.1](#), [4.2.1](#), [4.2.2](#), [4.4.1](#), [разделах 5-8](#), являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на стандарты и технические условия, приведенные в [приложении А](#).

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г. раздел 3 настоящего ГОСТ изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Классификация и основные параметры

3.1. Вату в зависимости от диаметра волокна подразделяют на три вида:

ВМСТ - вата минеральная из супертонкого волокна диаметром от 0,5 до 3 мкм;

ВМТ - вата минеральная из тонкого волокна диаметром от 3 до 6 мкм;

ВМ - вата минеральная диаметром волокна от 6 до 12 мкм.

3.2. Вату вида ВМ в зависимости от значения модуля кислотности подразделяют на три типа:

- А - с модулем кислотности св. 1,6;
- Б - с модулем кислотности св. 1,4 до 1,6;
- В - с модулем кислотности св. 1,2 до 1,4.

Вата вида ВМСТ и ВМТ относится к типу А.

3.3. Условное обозначение ваты состоит из наименования продукции, ее вида, типа (для ваты ВМ) и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения в технической документации и при заказе минеральной ваты из супертонкого волокна вида ВМСТ:

Вата минеральная ВМСТ ГОСТ 4640-93

то же, минеральной ваты из тонкого волокна вида ВМТ:

Вата минеральная ВМТ ГОСТ 4640-93

то же, минеральной ваты вида ВМ типа А:

Вата минеральная ВМ-А ГОСТ 4640-93

4. Технические требования

4.1. Вата должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2. Характеристики

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г. пункт 4.2.1. настоящего ГОСТ изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2.1. Вата вида ВМ должна соответствовать требованиям, указанным в [таблице 1](#), видов ВМСТ и ВМТ - в [таблице 2](#).

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для ваты вида М типа		
	А	Б	В
Водостойкость, рН, не более	4	5	7
Средний диаметр волокна, мкм, не более	6	8	12
Содержание неволоконистых включений размером св. 0,25 мм, % по массе, не более	12	20	25
Плотность, кг/м ³ , не более	80	90	100
Теплопроводность, Вт/(м К) #, не более, при температуре:			
(298+-5) К	0,045	0,045	0,050
(398+-5) К	0,064	0,065	0,066
(573+-5) К	0,110	0,112	0,116
Влажность, % по массе, не более	1	1	1
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2	2	2

Таблица 2

Наименование показателя	Значение для ваты вида	
	ВМСТ	ВМТ
Водостойкость, рН, не более	4	4
Средний диаметр волокна, мкм	От 0,5 до 3 включ.	Св. 3 до 6 включ.

Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм, % по массе, не более	5	8
Плотность под удельной нагрузкой (98+/-1,5) Па, кг/м ³ , не более	35	50
Теплопроводность при температуре (25+/-5) °С, Вт/(м x К), не более	0,041	0,041
Влажность, % по массе, не более	1	1
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2	2

4.2.2. Концентрация вредных веществ (паров углеводородов), выделяющихся из ваты при температуре 40°С, не должна превышать при насыщенности 0,4 м²/м³ - 1,5 мг/м³.

4.3. Требования к сырью, материалам

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г. пункт 4.3.1. настоящего ГОСТ изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3.1. Для производства ваты применяют горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги, осадочные породы, вулканические шлаки, промышленные отходы, в том числе щебень из доменного шлака по ГОСТ 18866, а также смеси перечисленных компонентов и другие сырьевые материалы, обеспечивающие получение минеральной ваты в соответствии с требованиями настоящего стандарта и прошедшие радиологический контроль.

4.3.2. В качестве обеспыливающей добавки применяют органические вещества, перечень которых приведен в [приложении Б](#).

Допускается применение других обеспыливающих добавок, согласованных с Госкомсанэпидемнадзором или территориальными органами санитарного надзора и с разработчиком продукции - головной организацией по научным исследованиям.

4.4. Упаковка и маркировка товарной ваты

4.4.1. Упаковка и маркировка ваты должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880.

4.4.2. Вату поставляют, как правило, в виде транспортных пакетов.

Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597. Применение транспортных пакетов других размеров допускается при согласовании с транспортными министерствами (ведомствами).

4.4.3. Для формирования транспортных пакетов рекомендуется применять многооборотные средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 9078 и ГОСТ 22831 с обвязкой, поддоны стоечные типа ПС-0,5Г, поддоны ящичные по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 26381 с обвязкой, подкладные листы с обвязкой.

4.4.4. В качестве обвязки (средств скрепления транспортных пакетов) могут применяться следующие материалы: проволока стальная по ГОСТ 3282, лента стальная по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 и ГОСТ 503, катанка алюминиевая марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ по ГОСТ 13843, лента полиэтиленовая с липким слоем по ГОСТ 20477, пленка полиэтиленовая термоусадочная по ГОСТ 25951, металлические и полимерные ленты, стальная и алюминиевая проволока, синтетическая пленка, выпускаемые по другим нормативным документам и обеспечивающие сохранность пакетов в течение всего срока транспортирования и хранения груза.

5. Требования безопасности

5.1. При применении (укладке) минеральной ваты вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты обеспыливающих органических добавок, вызывающих раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и зуд кожи.

5.2. Для защиты органов дыхания применяют респираторы "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, для защиты кожного покрова - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.

6. Правила приемки

6.1. Приемка товарной ваты

6.1.1. Вату принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.

6.1.2. Объем партии ваты одного типа не должен превышать сменной выработки.

6.1.3. От каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, произвольным образом отбирают пробы для испытания массой не менее 1,5 кг каждая.

6.1.4. До начала испытаний каждую пробу помещают в отдельную емкость, исключаящую ее загрязнение и увлажнение.

6.1.5. При приемосдаточных испытаниях проверяют содержание неволокнистых включений, плотность, влажность и содержание органических веществ.

6.1.6. При периодических испытаниях проверяют: водостойкость и средний диаметр волокна - не реже одного раза в месяц, модуль кислотности - не реже одного раза в квартал, теплопроводность и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ (паров углеводородов) - не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья или технологии производства.

6.2. Приемка ваты, применяемой для изготовления изделий

6.2.1. Вату принимают путем контроля на технологической линии. При этом из десяти произвольно выбранных мест минераловатного ковра непосредственно на конвейере отбирают точечные пробы. Из отобранных проб составляют объединенную пробу для испытания массой не менее 1,5 кг.

6.2.2. Содержание неволокнистых включений определяют ежемесячно. Модуль кислотности, водостойкость и средний диаметр волокна определяют не реже одного раза в месяц.

Теплопроводность, плотность, влажность, содержание органических веществ и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ не определяют.

7. Методы испытаний

7.1. Определение модуля кислотности

7.1.1. Модуль кислотности ваты (M_k) рассчитывают на основании результатов химического анализа по формуле

$$M = \frac{\text{SiO}_2}{k \text{ CaO}} + \frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{MgO}},$$

где в числителе - суммарное содержание оксидов кремния и алюминия в процентах по массе;

в знаменателе - суммарное содержание оксидов кальция и магния в процентах по массе.

Химический анализ проводят по ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8.

7.1.2. Модуль кислотности товарной ваты определяют и записывают для каждой пробы, отобранной по [6.1.3](#).

7.1.3. Модуль кислотности ваты, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформированной по [6.2.1](#), и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

7.2. Определение водостойкости (pH)

7.2.1. Аппаратура, оборудование, реактивы

Электропечь камерная, обеспечивающая температуру нагрева до 600°C и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности +10°C.

Весы, имеющие предел допускаемой погрешности +0,001 г.

Электромеханическая или электромагнитная мешалка.

Часы песочные (10-минутные) по ОСТ 25-11-38, ТУ25-7139.003 или часы другого типа.

pH-метр.

Чаша выпарительная вместимостью 100 мл или тигель фарфоровый N 5 по ГОСТ 9147.

Ступка фарфоровая N 5 с пестиком по ГОСТ 9147.

Стакан лабораторный вместимостью 150 мл по ГОСТ 25336.

Сито с сеткой N 005 по ГОСТ 6613.

Спирт этиловый по ГОСТ 18300.

Кислота соляная х.ч. по ГОСТ 3118.

7.2.2 Подготовка к анализу

Из каждой пробы товарной ваты, отобранной по [6.1.3](#), или объединенной пробы, сформированной по [6.2.1](#), произвольно отбирают пробу для анализа массой (20±2) г. Пробу помещают в выпарительную чашу или фарфоровый тигель и прокалывают в электропечи при температуре (600±10)°С в течение 20 мин для удаления органических веществ. Часть прокаленной пробы массой (5±0,5) г растирают в фарфоровой ступке до прохождения порошка через сито с сеткой N 005.

7.2.3 Проведение анализа

Порошок массой 0,5 г, прошедший через сито с сеткой N 005 и взвешенный с погрешностью не более 0,001 г, переносят в лабораторный стакан, смачивают несколькими каплями этилового спирта и добавляют 100 мл 0,01 н. раствора соляной кислоты.

В стакан опускают стержень электромеханической (электромагнитной) мешалки и электроды рН-метра, включают мешалку и песочные часы. При отсутствии электромеханической (электромагнитной) мешалки допускается перемешивать раствор вручную.

Через 10 мин записывают значение рН с погрешностью не более 0,2.

7.2.4. Обработка результатов

Водостойкость товарной ваты определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 6.1.3. Водостойкость ваты, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформированной по 6.2.1, и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

7.3. Определение среднего диаметра волокна, плотности, влажности, содержания органических веществ

Средний диаметр волокна, плотность, влажность, содержание органических веществ в товарной вате определяют по ГОСТ 17177 для каждой пробы, отобранной по [6.1.3](#), и записывают для каждой пробы отдельно.

Средний диаметр волокна ваты, применяемой для изготовления изделий, определяют по ГОСТ 17177 для одной пробы, произвольно отобранной от объединенной пробы по [6.2.1](#).

7.4. Определение содержания неволоконистых включений

7.4.1. Аппаратура и оборудование

Устройство для определения содержания неволоконистых включений в минеральной вате по ТУ 36-1587.

Весы, имеющие предел допускаемой погрешности ±0,1 г

Электропечь камерная, обеспечивающая температуру нагрева до 600°С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности ±10°С.

Сито с сеткой N 025 по ГОСТ 6613.

Чашка выпарительная вместимостью 250 мл по ГОСТ 9147.

Мехи.

7.4.2 Подготовка к испытанию

Из каждой пробы товарной ваты, отобранной по [6.1.3](#), или объединенной пробы, сформированной по [6.2.1](#), произвольно отбирают пробы для испытания массой (50±1) г каждая. Пробы взвешивают с погрешностью ±0,1 г, помещают в выпарительную чашку и прокалывают в электропечи при температуре (600±10)°С в течение 20 мин.

7.4.3 Проведение испытаний

Прокаленную пробу помещают в загрузочное отверстие устройства и включают электродвигатель на 15 мин.

Измельченные волокна удаляют из приемника устройства мехами, неволоконистые включения выгружают и просеивают через сито с сеткой N 025. Остаток на сите взвешивают с погрешностью не более ±0,1 г.

7.4.4. Обработка результатов

Содержание неволоконистых включений размером св. 0,25 мм в процентах определяют как удвоенную массу остатка на сите.

Содержание неволоконистых включений в товарной вате определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по [6.1.3](#).

Содержание неволоконистых включений в вате, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформированной по [6.2.1](#), и вычисляют как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 в пункт 7.5. настоящего ГОСТ внесены изменения вступающие в силу с 1 июня 1997 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.5. Определение теплопроводности

Теплопроводность товарной ваты определяют по ГОСТ 7076, ГОСТ 30256.

Испытания проводят при плотности, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по [7.3](#).

7.6. Концентрацию вредных химических веществ (паров углеводородов) определяют специализированные лаборатории в соответствии с действующими методиками, утвержденными Минздравом или органами Государственного санитарного надзора.

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г. раздел 7 настоящего ГОСТ дополнен пунктом 7.7.

7.7. Определение среднего диаметра волокна до 3 мкм

7.7.1. Средний диаметр волокна до 3 мкм определяют по сопротивлению слоя испытуемого волокна воздушному потоку.

7.7.2. Аппаратура, оборудование

Установка пневматическая, блок-схема которой представлена на рисунке 1.

Весы с пределом допускаемой погрешности взвешивания $\pm 0,01$ г.

7.7.3. Подготовка к испытанию

От каждой пробы, отобранной по 6.1.3, отбирают навеску массой $(1 \pm 0,01)$ г.

7.7.4. Проведение испытания

Взвешенную пробу ваты помещают в измерительный канал, выполненный в виде металлического цилиндра внутренним диаметром 31 мм и с перфорированным дном (61 отверстие диаметром 2 мм), равномерно распределяя волокно по всему объему. Затем сжимают пробу до высоты $(1,95 \pm 0,01)$ см при помощи фланцевого патрубка, нижняя часть которого, соприкасающаяся с волокном, выполнена с той же перфорацией, что и цилиндр. Патрубок закрепляют накидной гайкой из эбонита. Сверху на металлический цилиндр навинчивают накидную гайку.

Через измерительный канал пропускают отфильтрованный воздух со скоростью 2,5 л/мин, устанавливаемой по ротаметру (красной отметке на шкале). По напоромеру определяют сопротивление слоя волокна воздушному потоку.

7.7.5. Обработка результатов испытания

Средний диаметр волокна D_C , мкм, вычисляют по формуле

$$D = \frac{1,69}{C \sqrt{P}},$$

где P - сопротивление слоя волокна, см вод. ст.

Результаты округляют до 0,1 мкм.

8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование и хранение товарной ваты производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта.

8.2. Товарную вату перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. По железной дороге отгрузка товарной ваты повагонная. Загрузка вагонов должна производиться до полной вместимости.

8.3. Допускается транспортирование товарной ваты в открытых автомашинах на расстояние до 500 км с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков.

8.4. Высота штабеля ваты, упакованной в бумагу или пленку, не должна превышать 2 м.

Приложение А
(справочное)

**Стандарты и технические условия, ссылки
на которые приведены в настоящем стандарте
(с изменениями от 1 июня 1997 г.)**

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
 ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
 ГОСТ 2642.3-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения двуокси кремния
 ГОСТ 2642.4-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси алюминия
 ГОСТ 2642.7-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси кальция
 ГОСТ 2642.8-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси магния
 ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
 ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
 ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
 ГОСТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия
 ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
 ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности
 ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия
 ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
 ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
 ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия
 ГОСТ 17177-87 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля

Взамен ГОСТ 17177-87 постановлением Минстроя РФ от 7 августа 1995 г. N 18-80 утвержден и введен в действие с 1 апреля 1996 г. ГОСТ 17177-94

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
 ГОСТ 18866-93 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия
 ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200x1600 и 1200x1800 мм. Технические условия
 ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
 ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
 ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
 ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки
 ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Технические требования
 ОСТ 25-11-38-84 Часы песочные
 ТУ 25-7139.003-88 Часы песочные
 ТУ 36-1587-81 Устройство для определения количества включений в минеральной вате

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г., приложение А настоящего ГОСТ дополнено позициями следующего содержания:

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Общие технические условия
 ГОСТ 13045-81 Ротаметры. Общие технические условия
 ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

**Приложение Б
(рекомендуемое)**

**Перечень
органических веществ, применяемых в качестве обеспыливающих
добавок при производстве минеральной ваты
(с изменениями от 1 июня 1997 г.)**

Таблица Б.1

Наименование обеспыливающих добавок	Обозначение нормативного документа	Наименование вредных веществ
--	---------------------------------------	---------------------------------

Битумы нефтяные строительные	ГОСТ 6617-76	Пары углеводородов
Битумы нефтяные дорожные вязкие	ГОСТ 22245-79	То же

См. ГОСТ 22245-90, введенный в действие с 1 января 1991 г постановлением Госстандарта СССР от 12 февраля 1990 г. N 191

Масла индустриальные	ГОСТ 20799-88	Пары углеводородов. Масляный туман
Масла цилиндровые тяжелые	ГОСТ 6411-76	Пары углеводородов
Масло растительное талловое сырое	ТУ 13-0281078-119-89	То же
Масло сланцевое топливное	ГОСТ 4806-79	"
Пек талловый для дорожного строительства	ТУ 13-0281078-84-89	"
Пектол	ТУ 13-0281078-188-90	"
Эмульсол ЭГТ	ТУ 38-101714-84	Пары углеводородов. Аэрозоль минерального масла
Экстракты нефтяные	ТУ 38-101714-84	Пары углеводородов
Эмульсии битумные дорожные марок ЭБА-1 и ЭБА-2	ГОСТ 18659-81	То же

Изменением N 1 ГОСТ 4640-93 вступающим в силу с 1 июня 1997 г., приложение Б настоящего ГОСТ дополнено позицией следующего содержания:

Мазут	ГОСТ 10585-75	Пары углеводородов
-------	---------------	--------------------