

**Государственный стандарт СССР ГОСТ 539-80**  
**"Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия"**  
**(утв. постановлением Госстроя СССР от 15 октября 1980 г. N 162)**

**Asbestos cement pressure pipes and couplings. Specification**

Взамен ГОСТ 539-73

Дата введения 1 января 1982 г.

*См. ГОСТ 1839-80 "Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия", введенный в действие постановлением Госстроя СССР от 25 июня 1980 г. N 94*

[1. Технические требования](#)

[2. Требования безопасности](#)

[3. Правила приемки](#)

[4. Методы испытаний](#)

[5. Маркировка, хранение и транспортирование](#)

[6. Гарантии изготовителя](#)

[Приложение 1. Справочная масса 1 пог. м труб типа 1, 2, 3](#)

[Приложение 2. Справочная масса муфт](#)

[Приложение 3. Соотношения гидравлического давления при разрыве \( \$P\_p\$ \), водонепроницаемости \( \$P\_v\$ \) и рабочего \( \$P\$ \) для труб разного условного прохода](#)

Настоящий стандарт распространяется на трубы и муфты асбестоцементные, применяемые для напорных водопроводов и мелиоративных систем.

Для соединения труб должны применяться асбестоцементные муфты типа САМ, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, или чугунные муфты по ГОСТ 17584.

Для уплотнения муфтовых соединений должны применяться резиновые кольца по ГОСТ 5228.

### 1. Технические требования

1.1. Трубы и муфты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. В зависимости от величины рабочего давления трубы и муфты подразделяют на 4 класса, указанные в табл.1.

**Таблица 1**


Условное обозначение класса		Величина рабочего давления	
труб	муфт	МПа	кгс/см <sup>2</sup>
ВТ6	САМ6	0,6	6
ВТ9	САМ9	0,9	9
ВТ12	САМ12	1,2	12
ВТ15	САМ15	1,5	15

Рабочим давлением  $P$  является максимальное гидравлическое давление, при котором может быть использована труба данного класса при отсутствии внешней нагрузки.

Выбор класса труб определяется расчетом при проектировании трубопровода с учетом условий эксплуатации.

1.3. Форма труб должна соответствовать указанной на [черт.1](#).

Угол конусной расточки приведен как справочный и не является браковочным признаком.



**Черт. 1**

"Чертеж 1"

1.4. Трубы каждого класса в зависимости от пропускной способности (внутреннего диаметра) и длины подразделяют на три типа: 1, 2 и 3.

Размеры труб должны соответствовать приведенным в табл.2-4.

**Таблица 2**

**Размеры труб типа 1**

мм

Условный проход	Внутренний диаметр* d			Наружный диаметр обточенных концов D	Толщина стенки обточенного конца S			Длина трубы L
	BT6	BT9	BT12		BT6	BT9	BT12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	104	100	96	122	9,0	11,0	13,0	2950; 3950
150	146	141	135	168	11,0	13,5	16,5	2950; 3950
200	196	189	181	224	14,0	17,5	21,5	3950
250	244	235	228	274	15,0	19,5	23,0	3950
300	289	279	270	324	17,5	22,5	27,0	3950
350	334	322	312	373	19,5	25,5	30,5	3950
400	381	368	356	427	23,0	29,5	35,5	3950
500	473	456	441	528	27,5	36,0	43,5	3950

\* Внутренние диаметры труб являются справочными.

Таблица 3

## Размеры труб типа 2

мм

Условный проход	Внутренний диаметр* d				Наружный диаметр обточенных концов D	Толщина стенки обточенного конца S				Длина трубы L
	BT6	BT9	BT12	BT15		BT6	BT9	BT12	BT15	
200	200	196	188	180	224	12	14	18	22	5000
250	248	242	234	226	274	13	16	20	24	5000
300	292	286	276	267	324	16	19	24	28,5	5000
350	337	329	317	307	373	18	22	28	33	5000
400	385	377	363	352	427	21	25	32	37,5	5000
500	476	466	450	436	528	26	31	39	46	5000

\* Внутренние диаметры труб являются справочными.

Таблица 4

## Размеры труб типа 3

мм

Условный проход	Внутренний диаметр* d				Наружный диаметр обточенных концов D	Толщина стенки обточенного конца S				Длина трубы L
	BT6	BT9	BT12	BT15		BT6	BT9	BT12	BT15	
200	196	189	181	176	224	14,0	17,5	21,5	24,0	5950
300	289	279	270	256	324	17,5	22,5	27,0	34,0	5950

\* Внутренние диаметры труб являются справочными.

Длина обточенных концов всех труб должна быть не менее 200 мм.

Справочная масса труб приведена в [приложении 1](#).

1.5. Отклонения размеров труб от номинальных не должны превышать значений, указанных в табл.5.

Таблица 5


мм

Условный проход	Отклонения		
	по наружному диаметру обточенных концов труб	по толщине стенки	по длине труб
100 150	- 1,5	+ 1,5; - 2,0	-50

200 250	- 2,0	+ 1,5; - 2,5
300 350	- 2,5	+ 2,0; - 3,0
400 500	- 3,0	+ 3,0; - 4,0

**Примечание.** Плюсовой допуск на толщину стенки трубы приведен как справочный и не является браковочным признаком.

1.6. Форма асбестоцементных муфт должна соответствовать указанной на черт. 2, а размеры муфт - указанным в табл. 6.



Черт. 2

"Чертеж 2"

Таблица 6

мм

Условный Диаметр проход канавок D	Внутрен- Длина ний муфты L	Наружный диаметр*				Толщина стенки муфты s, не менее диаметр				
		САМ6	САМ9	САМ12	САМ15	САМ6	САМ9	САМ12	САМ15	
100 150	127 140	171	175	179	-	22	24	26	-	

150	173	219	225	231	-	23	26	29	-
196	140								
200	229	277	287	297	307	24	29	34	39
252	150								
250	279	329	341	353	365	25	31	37	43
302	150								
300	329	383	397	411	425	27	34	41	48
352	150								
350	379	435	449	463	477	28	35	42	49
402	160								
400	433	501	517	533	549	34	42	50	58
456	160								
500	534	610	626	642	658	38	46	54	62
557	160								

\* Наружные диаметры муфт являются справочными.

Ширина с конусной расточки муфт должна быть 6-11 мм. Угол конусной расточки 45°, размер фаски 2 x 45° приведены как справочные и не являются браковочными признаками.

Справочная масса муфт приведена в справочном [приложении 2](#).

1.7. Отклонения размеров асбестоцементных муфт от номинальных не должны превышать:

+ 5,0 мм по длине. Допуск приведен как справочный и не является браковочным признаком;

+ 0,5; - 1,0 по внутреннему диаметру D<sub>1</sub> и диаметру канавки D.

1.3.-1.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.8. Условное обозначение асбестоцементной трубы (муфты) должно состоять из обозначения класса трубы (муфты), условного прохода трубы в мм, размера по длине в мм, типа (для труб) и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения трубы класса ВТ9, условного прохода 200 мм, длиной 3950 мм, типа 1:

ВТ9 200 x 3950 тип 1 ГОСТ 539-80

То же, асбестоцементной муфты, предназначенной для соединения труб класса ВТ12, условного прохода 200 мм:

САМ 12 200 ГОСТ 539-80

1.9. Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов и расслоений.

1.10. Концы труб и внутренняя поверхность муфт должны быть обточены.

На обточенных поверхностях труб и муфт не должно быть сдигов и вмятин.

Допускаются на наружных необточенных поверхностях труб и муфт отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной не более 1 мм.

На внутренних поверхностях труб допускаются отпечатки от наката форматных скалок, а на внутренних поверхностях муфт - следы их обточки.

Допускаются незначительные сколы по внутренней поверхности у торца трубы глубиной не более 2 мм и длиной не более 20 мм вдоль образующей трубы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.11. Трубы должны быть прямыми. Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать следующих величин:

12 мм - для труб длиной 2950 мм;

12 мм - " " " 3950 мм;

18 мм - " " " 5000 мм;

24 мм - " " " 5950 мм.

1.12. Длина конусной части должна быть:

6-10 мм - для труб условным проходом 100-150 мм;

12-18 мм - " " " " 200 мм и более.

В сопряжении внутренней поверхности труб и торцов допускаются закругления или фаски шириной не более 5 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.13. Трубы и муфты должны быть водонепроницаемыми и при испытании их гидравлическим давлением на наружной поверхности не должно быть признаков проникновения воды.

Величины гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость (P<sub>в</sub>) должны быть:

для труб и муфт первой категории качества

ВТ6 и САМ6	1,2 МПа (12 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ9 и САМ9	1,8 МПа (18 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ12 и САМ12	2,4 МПа (24 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ15 и САМ15	3,0 МПа (30 кгс/см <sup>2</sup> )

для труб и муфт высшей категории качества

ВТ6 и САМ6	1,5 МПа (15 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ9 и САМ9	2,0 МПа (20 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ12 и САМ12	2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> )
ВТ15 и САМ15	3,2 МПа (32 кгс/см <sup>2</sup> )

1.14. Образцы труб при испытании на разрыв внутренним гидравлическим давлением ( $P_p$ ) должны выдерживать давление, указанное в табл. 7.

Полномерные трубы при испытании на разрыв внутренним гидравлическим давлением ( $P_p$ ) должны выдерживать давление, составляющее 75% от указанного в табл. 7.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Таблица 7

Условный проход, мм	Гидравлическое давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), для труб класса							
	ВТ6		ВТ9		ВТ12		ВТ15	
	1 категории качества	высшей категории качества	1 категории качества	высшей категории качества	1 категории качества	высшей категории качества	1 категории качества	высшей категории качества
100	2,4 (24)	2,6 (26)	3,6 (36)	3,8 (38)	4,8 (48)	5,0 (50)	-	-
150-200	2,1 (21)	2,3 (23)	3,1 (31)	3,2 (32)	4,2 (42)	4,3 (43)	5,2 (52)	5,3 (53)
250-500	1,8 (18)	2,0 (20)	2,7 (27)	2,8 (28)	3,6 (36)	3,7 (37)	4,5 (45)	4,6 (46)

1.15. Образцы труб при испытании на раздавливание должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 8.

Таблица 8

Условный проход, мм	Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание, Н (кгс), для труб класса							
	ВТ6		ВТ9		ВТ12		ВТ15	
100	8000	(800)	11000	(1100)	13000	(1300)	-	-
150	8000	(800)	11000	(1100)	15000	(1500)	-	-
200	8000	(800)	12000	(1200)	17000	(1700)	26000	(2600)
250	8000	(800)	13000	(1300)	19000	(1900)	25000	(2500)
300	9000	(900)	14000	(1400)	22000	(2200)	30000	(3000)
350	11000	(1100)	16000	(1600)	25000	(2500)	35000	(3500)
400	15000	(1500)	18000	(1800)	29000	(2900)	39000	(3900)
500	16000	(1600)	22000	(2200)	34000	(3400)	39000	(3900)

1.16. Образцы труб при испытании на изгиб должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 9.

Таблица 9

Условный проход, мм	Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), для труб класса		
	ВТ6	ВТ9	ВТ12
100	4000 (400)	4500 (450)	5000 (500)
150	9200 (920)	11000 (1100)	12200 (1220)

1.17. Соотношения гидравлического давления при разрыве, водонепроницаемости и рабочего, принятые в стандарте, указаны в [приложении 3](#).

1.18. Минимальные нагрузки при раздавливании и изгибе, а также величины гидравлического давления при испытании труб на разрыв установлены для образцов труб, испытываемых в водонасыщенном состоянии.

При испытании образцов, не подвергшихся предварительному водонасыщению, величины нагрузок при раздавливании и изгибе и гидравлического давления при разрыве должны быть не менее чем на 10% выше установленных в [табл. 7-9](#).

1.19. Трубы должны поставляться вместе с муфтами и резиновыми кольцами, при этом число муфт должно быть равно числу труб, а число резиновых колец вдвое превышать число муфт. По требованию заказчика (получателя) число поставляемых муфт и резиновых колец может быть увеличено.

Класс поставляемых муфт должен быть не ниже класса труб.

1.18, 1.19. (Измененная редакция, Изм. N 1).

## 2. Требования безопасности

2.1. При производстве труб должны соблюдаться Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий промышленности строительных материалов, утвержденные в установленном порядке.

2.2. При проведении испытаний труб должны приниматься меры, обеспечивающие безопасность операторов прессов и других лиц, находящихся на территории цеха.

## 3. Правила приемки

3.1. Каждая партия труб и муфт должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.2. Приемка труб (муфт) производится партиями. Размер партии труб устанавливается в количестве сменной выработки одной технологической линии, муфт - в количестве сменной выработки муфторасточного станка, допускается для труб с условным проходом 300 мм и более размер партии устанавливать в количестве суточной выработки одной технологической линии. В состав партии должны входить трубы одного диаметра, класса и типа, а также муфты одного диаметра и класса.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.3. Правила приемки - по ГОСТ 30301.

3.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка результатов контроля - по ГОСТ 30301.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).

3.5. (Исключен, Изм. N 4).

3.6. (Исключен, Изм. N 3).

3.7, 3.8. (Исключены, Изм. N 4).

3.9. (Исключен, Изм. N 3).

## 4. Методы испытаний

4.1. Проверка внешнего вида, формы, размеров, прямолинейности, определение водонепроницаемости, гидравлического давления при разрыве и нагрузок при раздавливании и изгибе должны производиться по ГОСТ 11310.

## 5. Маркировка, хранение и транспортирование

5.1. На наружной поверхности каждой трубы должно быть нанесено краской: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение трубы, номер партии, а также должна быть надпись "Не бросать", а на каждой муфте - условный проход трубы, для которой предназначена муфта, класс муфты и номер партии. На наружной поверхности не менее чем 10% труб и муфт, отобранных от партии, должен быть нанесен штамп ОТК.

5.2. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие труб и муфт требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:

- а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- б) номер и дату выдачи документа;
- в) номер партии труб, условное обозначение, общее количество в штуках и метрах;
- г) номер партии муфт, наименование или условное обозначение, условный проход, количество в штуках.

При поставке труб с чугунными муфтами, обозначенными буквой "М", следует указывать "Не допускаются для питьевого водоснабжения";

- д) количество и внутренний диаметр резиновых колец;
- е) результаты испытаний труб и асбестоцементных муфт;
- ж) обозначение настоящего стандарта.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3. Трубы и муфты должны храниться в штабелях уложенными на ровную площадку по классам, типам и диаметрам: трубы - в горизонтальном положении, а муфты - в вертикальном положении.

При укладке труб на неровную площадку под нижний ряд должны быть уложены деревянные подкладки. Нижний ряд труб должен быть закреплен.

5.4. Трубы, перевозимые средствами железнодорожного транспорта, а также муфты и резиновые кольца к ним должны быть уложены в специальные контейнеры.

Допускается перевозка труб, муфт и резиновых колец без контейнеров, при этом размещение их должно производиться в соответствии с техническими условиями на размещение и крепление асбестоцементных труб в четырехосных полувагонах, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.5. При перевозке труб средствами других видов транспорта они должны быть плотно закреплены. Перевозка труб в самосвалах запрещается.

5.6. При погрузке и разгрузке не допускается ударять по трубам и муфтам, а также сбрасывать их с какой бы то ни было высоты.

## 6. Гарантии изготовителя

6.1. При соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения асбестоцементных напорных труб и муфт предприятие-изготовитель гарантирует соответствие их требованиям настоящего стандарта при испытаниях трубопроводов с давлением, равным рабочему давлению для данного класса труб плюс 0,3 МПа (3 кгс/см<sup>2</sup>).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение 1  
(справочное)

### Справочная масса 1 пог. м труб типа 1

Условный проход	Справочная масса, кг, 1 пог. м труб класса		
	ВТ6	ВТ9	ВТ12
100	7,8	9,2	10,4
150	12,9	15,2	17,9
200	22,1	26,4	31,2



250	28,4	35,9	41,1
300	40,2	49,4	57,4
350	50,9	63,7	74,0
400	68,8	84,7	98,7
500	101,6	127,3	149,2

### Справочная масса 1 пог. м труб типа 2

Условный проход	Справочная масса, кг, 1 пог. м труб класса		
	BT9	BT12	BT15
200	24,5	30,0	35,3
250	33,8	40,7	47,3
300	47,7	57,9	66,7
350	62,5	76,5	87,5
400	81,8	100,6	114,8
500	124,7	151,2	173,6

### Справочная масса 1 пог. м труб типа 3

Условный проход	Справочная масса, кг, 1 пог. м труб класса		
	BT9	BT12	BT15
200	21,7	25,3	36,2
300	49,4	57,4	69,4

**Примечание.** При расчете массы труб принята влажность 15%.

**Приложение 2**  
(справочное)

### Справочная масса муфт

Условный проход	Справочная масса, кг, муфт класса			
	СМ6	СМ9	СМ12	СМ15
100	3,5	3,8	4,5	-
150	4,6	5,2	5,6	-
200	6,9	8,2	9,0	9,5
250	8,7	10,6	11,5	12,5
300	11,1	13,8	15,5	17,0
350	14,7	18,0	20,0	22,0
400	20,1	21,8	25,0	29,0
500	27,7	32,8	34,0	36,0

**Приложение 3**  
(справочное)

**Соотношения гидравлического давления при разрыве (P<sub>р</sub>),  
водонепроницаемости (P<sub>в</sub>) и рабочего (P) для труб разного  
условного прохода**

Условный проход, мм	Отношение давлений, не менее	
	$\frac{P}{P_{\text{в}}}$	$\frac{P_{\text{р}}}{P}$
100	2,00	4,0
150 и 200	1,75	3,5
250-500	1,50	3,0